



Profilbrædder

Datablad feb. 2013

Profil 3121

Varegruppe nr. 1216 vare nr. 00191251

SORTERINGSKRITERIER

Træsart/Kvalitet	Fyr A-kvalitet (u/s-vta)
Sunde knaster	Forekommer.
Sorte knaster	Forekommer.
Knastudslag	Mindre udslag kan forekomme på kanterne.
Knastudfald	1-2 mindre knastudfald kan forekomme. Dog ingen som gør, at man kan se igennem brædderne efter montering.
Knastudslag/Knastudfald	Bevarelsen af knastudslag/knastudfald understreger der er tale om massivt træ.
Overfladebehandling	Superlak – Farvekode NCS S 500-N
Farvenuancer	Egenskaber for fyr profilbrædder er, at kernen har en rød tone, mens splintræet er lysere.
Revner/Ridser	Meget fine tørreridser kan forekomme før og efter montering.
Marvstriber	Kan forekomme i mindre omfang.
Råd/Insektskader	Tillades ikke.
Blåskade	Tillades ikke på retsiden.
Mekaniske skader	Tillades ikke på retsiden.
Vinkelfejl i endenot	+/- 0,5 mm
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none">• At dimensionerne er korrekte.• At brædderne er frie for fejl, mangler og skader.
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres.
Reklamation på skønhedsfejl.	Reklamation baseret på skønhedsfejl accepteres ikke efter opsætning.