

Tekniske specifikationer

Produktoplysninger

Produkt	RAW Cumaru Terrassebrædder
Grp. Nr.	1840
Vare Nr.	0191400
Træsart	Cumaru (Dipterix odorata)
Certificering	FSC 100%
Farve	Gulbrun - Rødbrun 
Oprindelse	Sydamerika

Tekniske Data

Profil	Glat – Finrillet, med fasede hjørner.
Dimension (mm)	19 x 140
Længder (m)	1,80 - 2,10 - 2,40 - 2,70 - 3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90 - 4,20 4,50 - 4,80 - 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00
Tolerance Før montage (v. 14% fugt)	Tykkelse: +/- 1 mm Bredde: +/- 1,5 mm
Tolerance Efter montage	Træ er et naturmateriale som altid vil arbejde jf omgivelserne. Sol og fugtighed vil altid påvirke træet. Ved fugt-påvirkning vil træet svulme op og ved varmepåvirkning trække sig sammen igen. Variation på tykkelse 18,5 - 20 mm Variation på bredde 139 - 146 mm
Varighed (EN 350-2)	Klasse 1
Styrkeklasse (EN 338)	D60
Densitet	1070 kg/m ³ ved 12% fugt
Behandling	Ovntørret til 12-16%
Høvlefinish	Oprifter pga. med- og modvækst kan forekomme
Bundtstørrelse	42 planker
Emballage	Plast eller stålband, ubrudte bundter på engangspaller.
Opbevaring	Før montering, udendørs under halvtag, opklodset under presenning.

Tekniske specifikationer

Tekniske Data

Sorteringskriterier	Terrassebrædder er produceret af sorterede planker, der på 2 sider er fri for væsentlige insektskader og knaster. Der sorteres ikke for farvenuancer, hvirvler eller åretegning, ligesom der i begrænset omfang tillades splint en kant samt enkelte orm huller. Krumning på længderetningen kan forekomme især ved lange længder.
Montage	For montagevejledning, se brochuren: RAW Terrassebrædder i hårdttræ.
Forbrug	6,8 lbm/m ² (inkl. 8 mm luft mellem brædderne).
Strøafstand	Maksimalt 60 cm fra center til center.
Skruer	A4 rustfristål. Forbrug ved strøafstand 60 cm ca. 24 stk./m ² .

Bemærk	Skal terrassebrædderne monteres i vilkårlig rækkefølge, skal der påregnes 5-10% flere brædder end totalarealet. Da terrassebrædder i hårdttræ er et naturmateriale, kan der forekomme ormehuller og strømærker i mindre omfang, hvorfor det anbefales at købe lidt ekstra brædder. Medregn i længderne, at visse terrassebrædder skal endekappes med 2-5 cm. Undgå at placere genstande i rå jern på brædderne (f.eks værktøj), og fjern metalsplinter fra savning, da det kan give misfarvninger af træet.
---------------	---

Vedligeholdelse	Ønsker man at bevare den oprindelige glød i træet, bør det behandles med en træolie med farvepigment, der er beregnet til udendørs hårdttræ. Behandl når det synes nødvendigt – afhængigt af, hvilke klimapåvirkninger terrassen udsættes for. Vil man minimere risikoen for vindridser og revnedannelser i brædderne, anbefaler vi at oliere oversiden af brædderne og give dem voks over enderne.
------------------------	--