



RAW Ask 3 stav mat lak		
Ask, 3 stav, lamelparket, mat lak, select, 5G click.		
PRODUKT DATABLAD		
Gr. nr.	5100	
Vare nr.	9696228	

Produkt	Specifikation	
- Mål	13x194x2281 mm	
- Profil	 5G click system	
- Pakning	6 længder pr. pk = 2,655 m ² /pk, 40pk/pal	
- Emballage	PE folie	
Anvendelse		
- Installationsmetoder	Svømmende gulv (Ikke bærende)	
- Gulvvarme	Lavtemperatursystem, max 27°C	
Overfladebehandling, lim m.v.		
- Færdigbehandling	6 lags UV laksystem, matlak, glans 10 +/-2	
- Slidstyrke, taber omg.	>2500	
- Mængde	Min. 98 g/m ²	
- Rengøring og vedligehold	Se => Plejeanvisning	
- Lim	Urea Lim	
Træart	Ask	
- Hårdhedsgrad	2,5-----4,0-----4,8 Brinell middelværdi	
- Fugtindhold	6-8% ved levering	
- Svind/kvælning:	ΔV 13,2%	
- Certificering (råtræ)	PEFC	
Nominelle mål og tolerancer	Tykkelse	13 +/- 0,2mm
	Top lag / Slid lag	2,5 mm -0/+0.2mm Ask
	Mellemlag	8,6 +/-2mm softwood lameller
	Bagfiner	2 +/- 0.2 mm softwood
	Bredde	194,0 mm ± 0,2 mm
	Længder	2281mm ± 2.3mm
	Landing (højdeforskel)	Generelt under 0,2mm
	Retvinkelhed, stød	Generelt indenfor ± 0,2% af bredden
	Tvækrumning	Under 0,2% af bredden
CE mærkning	EN 14342:2005	
- Densitet og tykkelse	Ask: 650 kg/m ³ / middel densitet: 500 kg/m ³	EN 14342:2005+A1
- Reaktion ved brand	D _{fi} -s1	EN 14342:2005+A1
- Formaldehyd emission	Klasse E1	EN 717-1
- Varmeledningsevne	0,13 W/(m°C) (middeldensitet på 500 kg/m ³)	EN 14342:2005+A1
- Biologisk holdbarhed	Klasse 1	
- Kvalitetskontrol	Iht. EN13489:2002	
Sortering	Select	
- Beskrivelse	Et karakteristisk udtryk med et levende farvespil og struktur takket være knaster og åretegninger, der afspejler træets naturlige variation.	