

**Bakkemørtel**

gr. nr. 6223 tun nr. 9555520

• **Producent**

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13. 7100 Vejle

Vrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå

Wewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted

• **Identifikation:**

3,5% 0-4mm Bakkemørtel (K100/2750) er en kalktilpasset vådmørtel.

• **Anvendelsesområder:**

Bakkemørtel kan anvendes til fremstilling af receptmørtel type G og GP.
Blandingsforhold til receptmørtel KC20/80/550 1 del cement til 6 dele mørtel

Ovennævnte blandingsforhold er retningsgivende.

Anvendelses område Miljø- klasse	Opmuring	Fugning	Udvendig puds	Indvendig puds	Tegltage (under- strygning)	Fuger omkring vinduer og døre
Aggressiv	KC20/80/550	KC20/80/550	KC20/80/550			
Moderat						
Passiv						

• **Blanding:**

Mørtlen blandes i tvangsblender; rent vand og evt. cement tilsættes til ønsket konsistens og blandingsforhold.

Blandetid: max 15 min i tvangsblender efter cement tilsætning.

• **Udførelse:**

Se murerhåndbogen

• **Anvendelsesbegrænsninger:**

Der må ikke bruges tilsætningsstoffer, udover ethanol. Ethanol må anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtel, dog kun hvis receptmørtlen er en kalkmørtel eller en kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde og under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1L og højst 4L pr. 100L mørtel.

• **Leveringsform:**

Mørtlen leveres i 0,5 m³big bag

• **Opbevaring:**

Fugtigt og frostfrit