

**Bakkemørtel**

gr. nr. 6223 tun nr. 9555521

• ProducentVejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13. 7100 VejleVrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121. 9760 VråWewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted**• Identifikation:**

5,1% 0-4mm Bakkemørtel (K100/1850) er en kalktilpasset vådmørtel.

• Anvendelsesområder:

Bakkemørtel kan anvendes til fremstilling af receptmørtel type G og GP.

Blandingsforhold til receptmørtel KC35/65/650 1 del cement til 9 dele mørtel

Ovennævnte blandingsforhold er retningsgivende.

Anvendelses område Miljø- klasse	Opmuring	Fugning	Udvendig puds	Indvendig puds	Tegltage (under- strygning)	Fuger omkring vinduer og døre
Aggressiv	KC35/65/650	KC35/65/650	KC35/65/650		KC35/65/650	
Moderat	KC35/65/650	KC35/65/650	KC35/65/650			
Passiv				KC35/65/650		

• Blanding:

Mørtlen blandes i tvangsblender; rent vand og evt. cement tilsættes til ønsket konsistens og blandingsforhold.

Blandetid: max 15 min i tvangsblender efter cement tilsætning.

• Udførelse:

Se murerhåndbogen

• Anvendelsesbegrænsninger:

Der må ikke bruges tilsætningsstoffer, udover ethanol. Ethanol må anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtel, dog kun hvis receptmørtlen er en kalkmørtel eller en kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde og under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1L og højst 4L pr. 100L mørtel.

• Leveringsform:Mørtlen leveres i 0,5 m³big bag**• Opbevaring:**

Fugtigt og frostfrit