

**Bakkemørtel****gr. nr. 6223 tun nr. 9555522**

- **Producent**

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13. 7100 Vejle

Vrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå

Wewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted

- **Identifikation:**

6,6% 0-4mm Bakkemørtel (K100/1450) er en kalktilpasset vådmørtel.

- **Anvendelsesområder:**

Bakkemørtel kan anvendes til fremstilling af receptmørtel type G og GP.

Blandingsforhold til receptmørtel KC50/50/700 1 del cement til 13 dele mørtel

Blandingsforhold til receptmørtel KC60/40/850 1 del cement til 22 dele mørtel

Ovennævnte blandingsforhold er retningsgivende.

Anvendelses område Miljø- klasse	Opmuring	Fugning	Udvendig puds	Indvendig puds	Tegltage (under- strygning)	Fuger omkring vinduer og døre
Aggressiv	KC50/50/700	KC50/50/700				KC50/50/700
Moderat	KC50/50/700 KC60/40/850	KC50/50/700 KC60/40/850	KC50/50/700 KC60/40/850		KC60/40/850	KC50/50/700 KC60/40/850
Passiv	KC50/50/700 KC60/40/850	KC50/50/700 KC60/40/850		KC50/50/700 KC60/40/850		KC50/50/700 KC60/40/850

- **Blanding:**

Mørtlen blandes i tvangsblender; rent vand og evt. cement tilsættes til ønsket konsistens og blandingsforhold.

Blandetid: max 15 min i tvangsblender efter cement tilsætning.

- **Udførelse:**

Se murerhåndbogen

- **Anvendelsesbegrænsninger:**

Der må ikke bruges tilsætningsstoffer, udover ethanol. Ethanol må anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtel, dog kun hvis receptmørtlen er en kalkmørtel eller en kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde og under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1L og højst 4L pr. 100L mørtel.

- **Leveringsform:**

Mørtlen leveres i 0,5 m³big bag

- **Opbevaring:**

Fugtigt og frostfrit