



## Bakkemørtel

Datablad jan. 2009

gr. nr. 6223 tun nr. 9549577

- **Producent**

Vejle Kalk- og Mørtelværk  
Godthåbsvej 13. 7100 Vejle

Vrå Mørtelværk  
Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå

Wewers Mørtel A/S  
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted

- **Identifikation:**

7,7% 0-4mm Bakkemørtel (K100/1200) er en kalktilpasset vådmørtel.

- **Anvendelsesområder:**

Bakkemørtel kan anvendes til fremstilling af receptmørtel type G og GP.

Bakkemørtel 7,7% tilsat cement (kalkcementmørtel) bruges til mure-, pudse- og fugemørtel.

Uden cementtilsætning har kalkmørtel K100/1200 følgende anvendelsesområde:

Anvendelsesområde Miljøklasse	Opmuring	Fugning	Udvendig puds	Indvendig puds	Tegltag (understrygning)	Fuger omkring vinduer og døre
<b>Aggressiv</b>						
<b>Moderat</b>	K100/1200					
<b>Passiv</b>	K100/1200					

- **Blanding:**

Mørtlen blandes i tvangsblender; rent vand og evt. cement tilsættes til ønsket konsistens og blandingsforhold.

Blandetid: max 15 min i tvangsblender efter cement tilsætning.

- **Udførelse:**

Se murerhåndbogen

- **Anvendelsesbegrænsninger:**

Der må ikke bruges tilsætningsstoffer, udover ethanol. Ethanol må anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtel, dog kun hvis receptmørtlen er en kalkmørtel eller en kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde og under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1L og højst 4L pr. 100L mørtel.

- **Leveringsform:**

Mørtlen leveres i 15L sække

- **Opbevaring:**

Fugtigt og frostfrit