



Bakkemørtel

Datablad jan. 2009

gr. nr. 6223 tun nr. 9549579

- **Producent**

Vejle Kalk- og Mørtelværk
Godthåbsvej 13. 7100 Vejle

Vrå Mørtelværk
Sdr. Vråvej 121. 9760 Vrå

Wewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222. 3230 Græsted

- **Identifikation:**

9,0% 0-4mm Bakkemørtel (K100/1000) er en kalktilpasset vådmørtel.

- **Anvendelsesområder:**

Bakkemørtel kan anvendes til fremstilling af receptmørtel type G og GP.

Bakkemørtel 9,0% tilsat cement (kalkcementmørtel) bruges til mure-, pudse- og fugemørtel.

Uden cementtilsætning har kalkmørtel K100/1000 følgende anvendelsesområde:

Anvendelsesområde Miljøklasse	Opmuring	Fugning	Udvendig puds	Indvendig puds	Tegltage (understrygning)	Fuger omkring vinduer og døre
Aggressiv						
Moderat	K100/1000	K100/1000				
Passiv	K100/1000	K100/1000		K100/1000		

- **Blanding:**

Mørtlen blandes i tvangsblender; rent vand og evt. cement tilsættes til ønsket konsistens og blandingsforhold.

Blandetid: max 15 min i tvangsblender efter cement tilsætning.

- **Udførelse:**

Se murerhåndbogen

- **Anvendelsesbegrænsninger:**

Der må ikke bruges tilsætningsstoffer, udover ethanol. Ethanol må anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtel, dog kun hvis receptmørtlen er en kalkmørtel eller en kalkcementmørtel med højst 55% cementindhold af dens samlede bindemiddelmængde og under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1L og højst 4L pr. 100L mørtel.

- **Leveringsform:**

Mørtlen leveres i 15 L sække

- **Opbevaring:**

Fugtigt og frostfrit