

## Produkt Information:

### RAW NBS All Year Foam

Anvendes ned til -15 °C, til NBS-pistol

#### Produktbeskrivelse & anvendelse:

RAW NBS All Year Foam til NBS Pistol er specielt udviklet til præcisions-arbejde i fuger, ved temperaturer ned til -15 °C. Ved hjælp af pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, der gør det nemmere at påføre den rette mængde.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, til isolering og lyddæmpning, mellem betonelementer m.m.

RAW NBS All Year Foam binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.

#### Fysiske / kemiske data:

Uhærdet skum:

Type: 1-komponent Polyurethanskum  
Holdbarhed: 18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.  
Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Afhærdet skum:

Overmalbar: Ja  
Varmeledningsevne: 0,04 W/m °C (DIN 52612)  
Brandklasse: B3 (DIN 4102)  
Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C

#### Brugsanvisning:

Forberedelse: Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærdet ved tilstedeværelse af fugt.

Påføring: Brug handsker og beskyttelsesbriller.

Ryst NBS-pistolen med den påskruede RAW NBS All Year Foam 10 - 15 gange. Den ønskede sprøjtestyrke indstilles v.h.a. doseringsskruen bag på pistolen. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 70 %, da skummet ekspanderer yderligere under hærdning.

Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved længere tids afbrydelser bør pistolen rengøres med PU rensesæbe. Tøm dåsens indhold fuldstændigt inden montering af en ny dåse.

Anvendelsestemperatur:	Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -15 °C til +35 °C. Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.
Rækkeevne:	Dåsens indhold giver op til 35 ltr frit ekspanderet skum eller 37 – 47 meter fuge (20 x 30 mm).
Hærdning:	RAW NBS All Year Foam er klæbefri efter 10 minutter, og skærbar efter 30-50 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
Efterbehandling:	PU-skum skal beskyttes mod sollys. RAW NBS All Year Foam kan efter hærdning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.
Rengøring:	Pistolen skylles igennem med PU rensesæbe. Rensesæben skal have tid til at virke i 1 - 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar. Uhærdede skumrester fjernes ligeledes med PU rensesæbe. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU-fjerner.
<b>Sikkerhed:</b>	
Indeholder:	Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og
homologe)	
Sundhedsfareklasse:	Xn, Sundhedsskadelig
Brandfareklasse:	F+, Yderst brandfarlig
Faresætninger:	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Undgå indånding af dampe / aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge behandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.	