

UV-VINDSPÆRRE

RAW UV-vindspærre er en 3-lags polypropylen membran med TEEE (monolitisk) funktionsfilm. Opbygningen gør membranen stærk og smidig, samtidig med at den er meget diffusionsåben. RAW UV-vindspærre giver den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod vind og fugt. Under byggefasen beskytter membranen mod slagregn, sne og støv i helt op til 6 mdr.

Særlige egenskaber

Membranen kan sidde bag åbne listebeklædninger og lukkede facader. Der kan tapes på vindspærren og derfor kan der laves vindtætte samlinger.

1:10

For at en konstruktion kan fungere fugtteknisk korrekt, er det vigtigt at det vindtætte lan, maksimalt er 1/10 så diffusionslukket som den indvendige dampspærre.

Montage og fastgørelse

Banerne kan både monteres vandret og lodret på den bærende konstruktion. I forhold til at vise vand væk under byggefasen, er den vandrette montage mest sikker. Maksimal C/C-afstand er 100 cm. Til montage anvendes bredtrådshæfteklammer i bredden >10 mm og benlængde >8 mm. Afstanden mellem hæfteklammerne må max være mellem 10 og 15 cm. Banerne skal normalt overlappe med 8–10 cm. Under skærpede forhold anbefales et større overlap, f.eks. ved åbne beklædninger.

Begrænsninger

Åbne fuger må maks være 50 mm og maks udgøre 25% af facaden. Opbevares indenfor og ikke i direkte sol. Montageanvisningen skal følges.

Tilbehør

RAW all-round tape varenr. 9698152 og RAW multi UV-tape varenr. 9721904
Raw all-year folieklæber varenr. 9698156 samt produkter fra RAW dampspærresortiment.



Varenr.	Mål
9721902	1,5 x 50 m



UV-VINDSPÆRRE

Tekniske specifikationer		
Materiale	TEEE (monolitisk) funktionsfilm, bære og beskyttelseslag PP.	
Egenskaber	Norm	Værdi
Embranvægt	EN 1849-2	180g/m ² +/-5g
Tykkelse	EN 1849-2	0,6 mm +/-0,10mm
Længde x Bredde	EN 1849-2	50 m x 1,5 m
Temperaturbestandighed		-40 °C til +100 °C
Eksponeringsperiode	Ved tæt/lukket facadebeklædning	6 måneder
Eksponeringsperiode	Ved åben facadebeklædning	2 måneder
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 12572	< 0,30
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859 -1 (efter ældning)	200 N/5cm / 135 N/5cm
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859 -1 (efter ældning)	30% +/-20% / 40+/-20%
Rivefasthed langs/tværs	EN 12310-1	250 N +/-30 N / 240 N +/-30 N
Vandtæthedsklasse	EN 1928 metode A	W1
Garanti	10 års genetablering	

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423

