



RAW® Reparations asfalt

Prod. No. 9742078, RAW® Reparations asfalt 7 kg. spand.

Prod. No. 9742079, RAW® Reparations asfalt 20 kg. spand.

RAW® Reparations asfalt

- **Fleksibel permanent reparationsasfalt**
- **Hærder ved stødvise tryk**
- **Miljøvenligt produkt uden opløsningsmidler**

RAW® Reparations asfalt anvendes til hurtig og holdbar reparation af belægningsskader samt asfaltering af mindre flader. Asfaltmassen størkner ved stødvise tryk – jo mere tryk desto hårdere asfalt.

Overfladen kan med fordel tages i brug umiddelbart efter lægningen. **RAW Reparations asfalt** fungerer lige godt, uanset om det er sommer eller vinter.

Brugsanvisning: Overfladen klargøres ved at rengøre og fylde den med et bærelag af grus eller sand, som komprimeres. En dybde på ca. 1-3 cm overlades til asfalten. Til de vanskeligste overflader anbefales det at anvende **RAW® Asfalt Primer** for at forbedre vedhæftningen yderligere.

Asfaltmassen påføres og komprimeres med stødvise tryk.



RAW® Reparasjonsasfalt

Prod. No. 9742078, RAW® Reparasjonsasfalt 7 kg. spann.

Prod. No. 9742079, RAW® Reparasjonsasfalt 20 kg. spann.

FLEKSIBEL PERMANENT REPARASJONSASFALT STIVNER VED STØTVISE TRYKK MILJØVENNLIG PRODUKT UTEN LØSEMIDLER

RAW® Reparasjonsasfalt

Bruksanvisning: Overflaten forberedes ved å gjøres ren og fylles med et bærelag av grus/sand som komprimeres. La det være igjen plass med dybde 1-3 cm til asfalten. På vanskelige overflater kan **RAW® Asfalt Primer** brukes for ekstra god hefteevne. Asfaltmassen legges på og komprimeres med støtvis trykk.

RAW® Reparasjonsasfalt brukes til raske og holdbare reparasjoner av veidekkeskader og asfaltering av mindre flater. Asfaltmassen stivner under støtvis trykk – jo mer trykk, desto hardere asfalt. Trafikk kan med fordel slippes til umiddelbart etter legging. **RAW Reparasjonsasfalt** fungerer like bra om sommeren som om vinteren.



RAW® Asfaltlagare

Prod. No. 9742078, RAW® Asfaltlagare 7 kg. hink.

Prod. No. 9742079, RAW® Asfaltlagare 20 kg. hink.

FLEXIBEL PERMANENT REPARATIONASFALT HÄRDAR VID STÖTVIS TRYCK ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

RAW® Asfaltlagare

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas RAW® Asfaltlagare för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötviss tryck. Om komprimerings-verktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

RAW® Asfaltlagare används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötviss tryck—ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. RAW Asfaltlagare fungerar lika bra sommar som vinter.



RAW® Asfalttimassa

Prod. No. 9742078, RAW® Asfalttimassa 7 kg. sanko.

Prod. No. 9742079, RAW® Asfalttimassa 20 kg. sanko.

MUKAUTUMISKYKYINEN JA PYSYVÄ ASFALTINPAIKKAUSMASSA KOVETTUU AJOITTAISEN PAINEEN ALLA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE, EI LIUOTTIMIA

RAW® Asfalttimassa

Käyttöohje: Vauriokohta valmistellaan puhdistamalla ja täyttämällä se kantavalla kerroksella soraa tai hiekkaa, joka painetaan tiiviiksi. Asfalttimassalle jätetään noin 1-3 senttimetrin syvyinen alue. Vaikeasti tarttuvilla pinnoilla suositellaan käytettäväksi **RAW® Asfalttiliima** -asfalttiliimaa, jotta massa kiinnittyisi erityisen hyvin. Asfalttimassa levitetään ja tiivistetään painamalla ajoittain. Jos tiivistystyökaluja ei ole käytettävissä, ajoneuvot voidaan päästää alueelle, jolloin massa tiivistyy.

RAW® Asfalttimassa soveltuu haasteellisiin tieolosuhteisiin, joissa on paljon raskasta liikennettä. Asfalttimassa kovettuu ajoittaisen paineen alla – mitä enemmän painetta, sitä kovempi asfaltti. Liikenteen kulkeminen alueen yli heti levittämisen jälkeen nopeuttaa kovettumista. **Asfalttimassa** toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin.