

Data sheet

Raptor Letspartel Medium

Færdigblandet letspartelmasse

PRODUKTBESKRIVELSE & ANVENDELSE:

RAPTOR Letspartel Medium er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

RAPTOR Letspartel Medium har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger.

FYSISKE / KEMISKE DATA:

Spartemasse:

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.

BRUGSANVISNING:

Forberedelse:	Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med mikrodispers grunder efter rengøring
Påføring:	RAPTOR Medium spartel kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.
Rækkeevne:	1 m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Tørretid:	Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.
Rengøring:	Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.



DT Group A/S
Skanderborgvej 277
DK -8260 Viby J
15
13963-1048-2
EN 13963
Spartelmasse til
gipspladesamlinger
Type 3A
Brandklasse: F
Bøjeburststyrke: >320 N
Farlige stoffer: NPD