

LAKEREDE GULVE

JUNCKERS

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE TRÆGULVE

Et lakeret gulv har en meget slidstærk overflade, der er nem at vedligeholde, men der er naturligvis altid små tips og tricks, der kan hjælpe med at begrænse slitage.

Ved indgangspartier er det en god ide at placere riste eller måtter både udenfor og indenfor. Det mindsker mængden af grus og småsten, der kan ridse gulvet.

Alle møbler, der placeres direkte på et lakeret gulv, bør have påsat "filtdupper" under benene for at beskytte gulvets overflade mod ridser. Ved kontorstole med hjul er det en fordel at placere en "køreplade" under stolen eller evt. udskifte hjulene med "bløde" hjul. Der bør anbringes underlag under planter, så det lakerede gulv ikke kommer i kontakt med fugt/vand i længere tid ad gangen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LAKEREDE TRÆGULVE

Støvsugning er ofte tilstrækkeligt i den daglige rengøring. Når der er behov for det, vaskes gulvet med **Junckers GulvSæbe**; der bruges en hårdt opvredet klud eller moppe, og det er vigtigt, at bruge så lidt vand som muligt.

Hypigheden af vedligeholdelse afhænger naturligvis af brugen af gulvet, men det er vigtigt at understrege, at genlakering bør ske, inden den originale lak gennemslides. Dette gælder i særlig grad for hvidpigmenterede gulve. En gennemslidning af den originale lak betyder, at gulvet skal slibes til rent træ inden genlakering.

GENLAKERING AF LAKEREDE TRÆGULVE

Inden genlakering afvaskes gulvet med **Junckers GulvRens** for at neutralisere **GulvSæbe**. Den lakerede overflade skal være helt tør inden lakering. Der mellemslibes med sandpapir eller slibenet (P120-P150) og gulvet skal være helt fri for slibestøv, inden lakering med **Junckers GulvLak PLUS**. Slibning og lakering skal altid ske i træets længderetning. Lakken påføres enten med pensel, rulle eller sprøjte. Tørretiden er ca. 4 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed. Maksimal hårdhed opnås efter 72 timer.

Vedhæftning: For at sikre den bedste vedhæftning er det en god idé at lave en lille lakprøve på et mindre felt. Påfør et lag lak. Dagen efter skraber du på lakken med kanten af en mønt. Hvis overfladen ikke krakelerer, kan du lakere hele gulvet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT:

Mange nye trægulve er fra fabrikken påført en speciel type overflade - UV-lak. Hvis dit gulv er behandlet med UV-lak, kan du ikke vedligeholde gulvet på normal vis, da almindelige lakker ikke kan hæfte på det. I stedet skal gulvet slibes til rent træ, og ny lakfilm opbygges.

Trægulve af træsorten eg indeholder store mængder garvesyre, som kan aktiveres ved lakering med alle typer vandige lakker, resultatet kan blive misfarvede gulve.

Har du spørgsmål, kan du få svar ved at spørge den lokale STARK butik, eller ved at ringe til Junckers lak/olie afdeling på tlf. 7080 3026

LÆS MERE PÅ www.junckers.dk

DET SKAL DU BRUGE FOR AT OPNÅ ET FLOT RESULTAT

Det er vigtigt at bruge de rigtige redskaber, materialer og metoder, når gulvet skal plejes og vedligeholdes.

DB nr.	Produkt	Liter
5729441	Junckers GulvRens	1
5729437	Junckers GulvSæbe	1
5729438	Junckers GulvSæbe	2½
1437130	Junckers GulvLak PLUS, Ultramat	2½
1437139	Junckers GulvLak PLUS, Mat	2½
1437148	Junckers GulvLak PLUS, Halvblank	2½



Til afrensning inden trægulvet lakeres



Til vask og rengøring af lakerede og olierede trægulve



Lak til trægulve