



## Strandsand 0-4 mm

Varedeklaration mar. 2009

gr. nr. 6620 tun nr. 9632624

| Strandsand 0-4 mm   |   |   |
|---|---|---|
| Tilslags identifikation: Sigtet søsand  |   |   |
| Kontrolklasse: -  |   |   |
| Max. Stenstørrelse: 4 mm  |   |   |
| Leverandør:   |   |   |
| Wewers Mørtel A/S<br>Ny Mårumvej 222<br>3230 Græsted  | Vrå Mørtelværk<br>Sdr. Vråvej 121<br>9760 Vrå | Vejle Kalk- og Mørtelværk<br>Godthåbsvej 13<br>7100 Vejle |
| Produktionssted:  |   |   |
| RGS 90 Nordhavn<br>Sundkrogsgade 23<br>2100 København Ø &<br>BG Stone<br>Hundested havn<br>3390 Hundested |   |   |
| Tekniske data - forventet værdier   |   |   |
| Densitet: 2610 kg/m <sup>3</sup>  | Densitet: -                                   | Densitet: -   |
| Chlorid indhold: 0,040 %  | Chlorid indhold: -                            | Chlorid indhold: -  |
| Vandabsorption: 1,0 %   | Vandabsorption: -                             | Vandabsorption: -   |
| Sammensætning - forventet værdier - Sigteanalyse udført i henhold til DS/EN 933-1                         |   |   |
| Sigte str. mm / Gennemfald %  | Sigte str. mm / Gennemfald %                  | Sigte str. mm / Gennemfald %                              |
| 8 100   |   |   |
| 5,6 100   |   |   |
| 4 100   |   |   |
| 2 99,7  |   |   |
| 1 92,7  |   |   |
| 0,5 81,6  |   |   |
| 0,25 59,8   |   |   |
| 0,125 14,0  |   |   |
| 0,063 1,9   |   |   |
| Bund 4,0  |   |   |