

STØTTEMUR

Produkttype: BMC Støttemur

Produkter: Scan Støttemur – 26 x 25 x 18,6 cm
Scanstone – 40/27 x 22 x 15 cm
Slottsmur - 50 x 25 x 15 cm
Multimur Tromlet /Knekt Tromlet – 28,7 x 20,5 x 14,2 cm
Tensar Wall – 40 x 20 x 15 cm

Produksjonssted: RC Betonvare A/S
Indstrivej 15
DK-9600 Aars

Vedlikehold og rengjøring:

Rengjøring

Støttemurer vil over tid få et mørkere og mer grått utseende på grunn av støv, gummiavsetninger fra trafikken, sot og andre luftforurensninger. Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykksspyling vil fjerne de fleste forurensninger. Ved bruk av høytrykksspyler anbefales det å redusere trykket til maks 100 bar og holde munnstykket minst 30cm fra belegningen med en vinkel på maksimalt 30°. Hyppig rengjøring med børste er å foretrekke fremfor årlig høytrykksspyling.

Kalkutslag

Kalkutslag kan forekomme, men vil forsvinne av seg selv over tid. Dette kan ta 1-3 år. Kalkutslag skader ikke betongen, da dette er en naturlig del av betongens herdeprosess. Det er mulig å børste overflaten med en 10% saltsyreoppløsning, men husk da å ta en grundig etterskylling med vann.

Alger og mose

Alger og mose forekommer på fuktige og skyggefulle steder. Dette er vanlig og skader ikke produktet. Mose i fugene kan skrapes bort med en stålbørste. Grønne alger kan fjernes med høytrykksspyling. Det er også mange typer rengjøringsmidler i handelen som er beregnet på fjerning av alger og mose. Det må under ingen omstendighet brukes mosefjerner da denne rustfarger produktet.

Vest/Nord Norge
Tlf. +45 96 31 28 00
Fax +45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.com



BMC
www.bmc-norge.no

Øst Norge
Tlf. 33 30 03 90
Fax 33 30 03 99
bmc@bmc-norge.no

STØTTEMUR

Vedlikehold og rengjøring:

Ugress

Ugressluking for hånd kan gi en god langtidsvirkning, men er normalt ikke aktuelt på grunn av kostnadene og den tid som medgår.

Mekanisk bekjempning er derfor som regel begrenset til børsting og feiing. Bruk av eddikksyre er miljømessig relativt uproblematisk.

Eddikksyre er et kontaktvirkende middel som bare virker på de deler av ugresset som eddikken kommer i kontakt med. Det virker ikke inn på ugressets rotsystem. Anbefalingene for bekjempning av ugress med eddikksyre kan kort sammenfattes i følgende punkter:

* Anvendelse av 0,2 - 0,3 l/m² av 12 % eddikksyre pr.behandling.

* Under normale forhold, 4 - 5 behandlinger pr.sesong.

Olje

Olje skader ikke et betongdekke, men det kan gi stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis fjernes ved bruk av porøst papir eller annet absorberende middel. Det finnes en rekke forskjellige midler i velassorterte byggevareforretninger. Svært ofte vil den enkleste og beste løsning være å skifte ut de tilsølte steinene med nye.

Maling

Vannbasert maling kan suges opp med porøst papir eller annet absorberende middel. Overflaten kan deretter vaskes med vann og rengjøringsmiddel. Våt oljebasert maling kan fjernes med porøst papir eller annet absorberende middel. Det er en fordel at det tilsølte arealet blir dekket med et absorberende middel i minst ett døgn. Tørr maling kan skures av med ett skuremiddel.

Rust

Rust påvirker ikke belegningen, men kan bli oppfattet som visuelt uønsket. Rust forsinner som regel av seg selv, men prosessen kan påskyndes gjennom forsiktig høytrykkspyling.

Tyggegummi

Tyggegummi kan normalt fjernes ved høytrykksspyling eller rengjøring med varmt vann. Tyggegummi kan også skrapes eller fryses bort. Til frysing er det et stort utvalg produkter på markedet, fra flytende nitrogen til enkle aerosolbokser med fryspray.

Vest/Nord Norge

Tlf. +45 96 31 28 00

Fax +45 96 31 28 10

bmc@bmc-danmark.com



BMC

www.bmc-norge.no

Øst Norge

Tlf. 33 30 03 90

Fax 33 30 03 99

bmc@bmc-norge.no

STØTTEMUR

Vedlikehold og rengjøring:**Snø og is**

Snørydding bør foretas ved måking etterfulgt av strøing med sand eller finpukk 2-5mm. Eventuell is kan fjernes ved salting. Bruk av salt på betong er i prinsippet ikke gunstig, men moderat bruk vil under normale forhold ikke ha noen negativ innvirkning på dekket. Ved eventuell salting bruk alltid natriumklorid (NaCl) og fjern saltblandingen hurtigst mulig fra belegget.

Avfallshåndtering:

Uskadde stein kan brukes om igjen til tilsvarende formål. Betong uten armeringsjern er ikke spesialavfall. Trepaller kan brukes på nytt. Plastfolie kan gjenvinnes.

**Montering:**

Se monteringsveiledning på www.bmc-norge.no

Produktgaranti:

Produktgaranti på 10 år gjelder mot frostskader. Gjelder ved forskriftsmessig utførelse av mur.

HMS:

Se HMS-datablad

