

Produktnavn:	Plastmo drenering - ACO Self Euroline														
Produkt- spesifikasjon:	Renner: polymerbetong bestående av naturlige mineralske råstoffer som kvarts, basalt og granitt. Bundet sammen av sand og grus i bestemte kornstørrelses-sammensetninger med syntetisk hard-piksmatrix. Rister: støpejern, galvanisert stål, rustfritt stål (304) Godkjent og CE merket for belastningsklasse A 15 EN 1433 A 15 = Private gårdsplasser med sporadisk kjøring av personbiler														
Anvisning for drift	Polymerbetong: <table> <tr> <td>-Bøystrekkstyrke</td><td>>22 N/mm</td></tr> <tr> <td>-Trykkstyrke</td><td>>90 N/mm</td></tr> <tr> <td>-Elastisitetsmodul</td><td>ca. 25 kN/mm</td></tr> <tr> <td>-Densitet</td><td>2,1 -2,3 g/cm³</td></tr> <tr> <td>-Vanngjennomtrengelighet</td><td>0 mm</td></tr> <tr> <td>-Kjemikaliebestandighet</td><td>Høy</td></tr> <tr> <td>-Ruhetskoeffisient</td><td>ca. 25</td></tr> </table>	-Bøystrekkstyrke	>22 N/mm	-Trykkstyrke	>90 N/mm	-Elastisitetsmodul	ca. 25 kN/mm	-Densitet	2,1 -2,3 g/cm ³	-Vanngjennomtrengelighet	0 mm	-Kjemikaliebestandighet	Høy	-Ruhetskoeffisient	ca. 25
-Bøystrekkstyrke	>22 N/mm														
-Trykkstyrke	>90 N/mm														
-Elastisitetsmodul	ca. 25 kN/mm														
-Densitet	2,1 -2,3 g/cm ³														
-Vanngjennomtrengelighet	0 mm														
-Kjemikaliebestandighet	Høy														
-Ruhetskoeffisient	ca. 25														
Vedlikehold:	Det kan samle seg løv, grus ol. i rennen over tid. Det anbefales derfor å høytrykkspyle rennen med jevne mellomrom														
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyrer, monteringsanvisning Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001														
Produsent:	Plastmo AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 - Telefaks: 66 98 74 51 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no														
Sist revidert:	19.11.2014														



**Plastmo drenering
- ACO Self EuroLine**